



マスキングテープ BP11-23MT 取扱説明書

Masking Tape Operation Manual

このたびは、弊社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

以下の注意事項は、製品の性能及び品質を維持するために必要な内容を記載していますので、
必ずお守りください。

Thank you very much for purchasing our product.

Before using the product, please read this manual carefully so that you can use the product
in a safe and correct manner.

(We recommend that you keep this manual handy for future reference.)

Please follow all cautions stated below in order to keep the performance and quality
of the product.

注意 CAUTION

■焼付け塗装の際は、160℃以下・35分以下で使用してください。

マスキングテープとパッキンを固着させる原因になります。

For baking finishing, the baking temperature should not exceed 160℃ and should not
apply heat longer than 35 minutes.

Otherwise the masking tape may firmly bond to the gasket.

■焼付け塗装は一度限りとしてください。

パッキンが柔らかくなり、防水防塵性能を低下させる原因になります。

Baking can be applied just for once. Otherwise the waterproof and dustproof performance
may be degraded due to the softened gasket.

■マスキングテープはパッキンにしっかりと密着させて貼付けてください。

マスキングテープとパッキンの隙間に塗料が入り込み、パッキン表面を傷める
原因になります。

Please stick the tape firmly to the gasket to prevent the paint from getting in the gap
between the tape and gasket.

■マスキングテープを剥がす際は、製品を十分に冷ましてから行ってください。

パッキン表面を傷める原因になります。

Do not peel off the tape from the gasket while it is hot, or it may tear the gasket surface.

仕様等、お断りなしに変更する場合がありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がございましたら弊社技術相談室にお問合せください。

この取扱説明書の内容は2006年2月現在のものです。

Please note that specifications may be changed without notifications.

The contents of this manual are the things as of February, 2006.

日東工業株式会社

技術相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原 2201 番地

SK-303A

TEL (0561)64-0152 FAX (0561)-62-3911

© NITTO KOGYO CORPORATION

Technical Assistance Office: 2201 Kanihara, Nagakute-cho, Aichi-gun, Aichi-prefecture
480-1189, Japan

Tel: +81-561-64-0152 FAX +81-561-62-3911